

GCL- NT10/78GDF

630-655 W

双玻系列
双面单晶组件



655W

最高组件功率输出

23.43%

最高组件效率

0~+5W

功率公差

信赖协鑫长久稳定的品质

- 世界级的晶体硅光伏组件制造商
- 全自动的产线以及领先的光伏技术
- 通过各种长期可靠性测试
- 层压前后分别进行EL测试，有效保证组件可靠性
- 采用严格的国际标准管理体系ISO 9001, ISO 14001 和 ISO 45001
- 通过各种严苛的环境测试（盐雾，氨水以及沙暴腐蚀测试IEC61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68）



高质量硅片及先进电池技术
保证了高组件效率



双玻结构更可靠，功率质保
30年




N型组件具备更优异的可
靠性和更低的LID及LETID



通过沙尘、盐雾、氨气等耐
候性测试，适应严酷的户外
环境

线性功率保证



12 年产品材料和工艺质保

30 年线性功率质保

0.40% 首年后的年衰减率



优选的封装材料和严格
的工艺方案，保证组件抗
PID能力



先进的切片技术，电池损
伤小，隐裂影响低

* 详细信息请参阅质保书

由 Swiss Re 提供再保险服务

* 详细信息请联系GCL



电性能参数 | STC

功率输出	P _{max} [W]	630	635	640	645	650	655
最大功率点的工作电压	V _{mp} [V]	48.28	48.48	48.68	48.87	49.06	49.25
最大功率点的工作电流	I _{mp} [A]	13.05	13.10	13.15	13.20	13.25	13.30
开路电压	V _{oc} [V]	56.85	57.00	57.15	57.30	57.45	57.68
短路电流	I _{sc} [A]	13.80	13.85	13.90	13.95	14.00	14.05
组件效率	[%]	22.54	22.72	22.90	23.07	23.25	23.43

* STC测试条件: 大气质量AM1.5, 辐照度1000W/m², 电池温度25°C

电性能参数 | 双面功率增益 (以背面10%辐照比为例)

最大功率	P _{max} [W]	680.3	686.0	691.3	696.9	702.0	707.2
最大功率点的工作电压	V _{mp} [V]	48.28	48.48	48.68	48.87	49.06	49.25
最大功率点的工作电流	I _{mp} [A]	14.09	14.15	14.20	14.26	14.31	14.36
开路电压	V _{oc} [V]	56.85	57.00	57.15	57.30	57.45	57.68
短路电流	I _{sc} [A]	14.90	14.96	15.01	15.07	15.12	15.17

结构性能

电池片排列	156片 [6×26]
组件尺寸	2465×1134×30mm
重量	33.6kg
正面玻璃	2.0mm 高透镀膜热增强玻璃
背面玻璃	2.0mm 热增强玻璃
边框	阳极氧化铝
电缆	4 mm ² , +300/-200 mm 长度可定制
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	GCL-01/GCL-02/MC4-EVO2/其他
风压/雪压	2400帕/5400帕*
双面率 [%]	80±5

* 详细信息请参见GCLSI安装说明书

温度特性

温度系数 (I _{sc})	+0.045%/°C
温度系数 (V _{oc})	-0.25%/°C
温度系数 (P _{max})	-0.29%/°C



极限参数

工作温度	-40~+85°C
最大系统电压	1500V DC
最大保险丝额定电流	30A


包装方式

每箱容量	36片
17.5m平板装车量	828片
13m平板装车量	720片


组件尺寸



不同温度下电流电压曲线 (650W)



不同辐照度下电流电压曲线 / 功率电压曲线 (650W)



注意: 使用产品前阅读安全与安装说明。

更多信息联系我们

网址: www.gclsi.com 邮箱: gclsisales@gclsi.com



把绿色能源带进生活

GCL/XXJC/2-RD-DS-006-J1